

1液型無溶剤ジンクペイント

セラマックス7000ジンク

【セラマックスCB7000用 防食下地材】

セラマックス7000ジンクは鋼構造物塗装の塗替時、
防食下地として使用し、上塗りにセラマックスCB7000が塗装可能な塗料です。
1液性で環境に優しく、変性シリコーンをバインダーとする、
無溶剤型ジンクペイントです。

■特長

1. 付着性に優れる
2. 耐候性・耐薬品性に優れる
3. LCC(ライフサイクルコスト)の低減
4. 省工程・工期短縮

■用途

- ・ 橋梁、歩道橋、道路付属物等の塗替え
- ・ 鋼構造物の防食下地

■仕様例

鋼構造物の塗替え

工 程	使 用 材 料	標準使用量 g/m ²	標準膜厚 μm	塗装間隔 (20℃)	塗装方法
1 素 地 調 整	3種ケレン以上				
2 防 食 下 地	セラマックス7000ジンク	150	70	5時間以上	はけ ローラー
3 上 塗	セラマックスCB7000（指定色）	100	50		

■概要

	品 名	セラマックス 7000ジンク	色 相	灰色
種 類 等	可 使 時 間	1～2時間（20℃）	主 要 成 分	変性シリコーン、ジンクフレーク
	容 量	4kg・10kg	使 用 期 限	製造日より3ヶ月
設 計 値	使用量・膜厚	標準使用量 150g/m ² ・標準膜厚 70μm	比 重	1.25
	加 熱 残 分	90%以上	指 触 乾 燥	5時間
塗 装 条 件	塗装環境条件	気温:5℃超 湿度:85%未満 表面温度:40℃未満 結露がないこと	塗 装 間 隔	5時間～(20℃)
	素 地 調 整	2種ケレン または 3種ケレン	施 工 方 法	はけ、ローラー
安 全 衛 生	危険物分類	消防法 危険物第4類第3石油類	引火点	108℃（タグ密閉）



株式会社セラアンドアース

〒556-0004大阪市浪速区日本橋西1-1-15

TEL06-6647-3313 FAX06-6647-3314

email: cera-and-earth@ceramax.co.jp

一般社団法人無機質コーティング協会

〒556-0004大阪市浪速区日本橋西1-1-15

TEL06-6647-3312 FAX06-6647-3314

email: cera-and-earth@ceramax.co.jp